

KÉSŐ RÓMAI MÁZAS KERÁMIA BRIGETIO LEGIOTÁBORÁBÓL
1998. ÉVI LELETMENTÉSI ANYAGKATALÓGUS

lelt. sz.	megnevezés	MUNSELL soil color names	anyag	méret	rajz száma
KGYM 99.20.1.	edényalj töredék	K: 7.5 YR 7/4 pink Kf: 10 R 5/2 weak red Bm: 2.5 Y 6/8 olive yellow A: 7.5 YR 7/4 pink	kemény, porózus, fehér szemcsés, apró kavicsos	PØ: — AØ: 14 cm mØ: 17 cm M: 2,4 cm	VI. tábla 3.
KGYM 99.20.2.	kancsó oldaltöredék	Km: 2.5 Y 5/6 light olive brown B: 5 YR 7/6 reddish yellow A: 5 YR 7/6 reddish yellow	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.3.	kétbordás szalagfűl töredéke	Km: 10 YR 5/3 brown A: 5 YR 6/6 reddish yellow	erősen fehér szemcsés, kissé csillámos, kissé apró kavicsos	2,3 x 1,4 cm M: 8,4 cm	V. tábla 9.
KGYM 99.20.4.	edény oldaltöredéke	Km: 7.5 YR 5/8 strong brown B: 2.5 YR 6/6 light red A: 2.5 YR 6/6 light red	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.5.	edény oldaltöredék	Km: 7.5 YR 5/8 strong brown B: 2.5 YR 6/6 light red A: 2.5 YR 6/6 light red	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.6.	edényalj töredéke	K: 7.5 YR 7/4 pink Bm: 7.5 YR 5/8 yellowish brown A: 7.5 YR 7/4 pink	fehér szemcsés, porózus, erősen csillámos, apró kavicsos, puha	PØ: — AØ: 9 cm mØ: 12,2 cm M: 3,4 cm	VI. tábla 8.
KGYM 99.20.7.	edény oldaltöredéke	Km: 10 YR 4/6 dark yellowish brown 2.5 YR 4/6 red B: 10 YR 7/4 very pale brown A: 10 YR 7/4 very pale brown	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.8.	edény oldaltöredéke	Km: 10 YR 4/6 dark yellowish brown B: 7.5 YR 7/4 pink A: 7.5 YR 7/4 pink	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.9.	edény oldaltöredéke	Km: 2.5 Y 6/8 olive yellow B: 10 YR 6/6 brownish yellow A: 10 YR 6/6 brownish yellow	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.10.	edényalj töredék	Km: 10 YR 6/8 brownish yellow Kf: 10 YR 6/4 light yellowish brown B: 2.5 YR 6/4 light reddish brown A: 2.5 YR 6/4 light reddish brown	kemény, porózus, apró kavicsos	PØ: — AØ: 7 cm mØ: 10,3 cm M: 3,4 cm	VI. tábla 2.

KGYM 99.20.11.	edény oldaltöredéke	K: 10 YR 3/1 very dark gray Bm: 10 YR 4/6 dark yellowish brown A: 10 YR 3/1 very dark gray	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.12.	edény oldaltöredéke	Km: 7.5 YR 5/8 strong brown B: 5 YR 7/6 reddish yellow A: 5 YR 7/6 reddish yellow	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.13.	edény oldaltöredéke	Km: 2.5 Y 6/6 olive yellow B: 10 YR 6/3 pale brown A: 10 YR 6/3 pale brown	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.14.	edény oldaltöredéke	Km: 7.5 YR 5/8 strong brown B: 5 YR 7/6 reddish yellow A: 5 YR 7/6 reddish yellow	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.15.	edény oldaltöredéke	KBm: 2.5 Y 6/8 olive yellow K: 7.5 YR 4/0 dark gray B: 7.5 YR 7/4 pink A: 7.5 YR 7/2 pinkish gray	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.16.	edény oldaltöredéke	K: 5 YR 5/6 yellowish red Bm: 5 Y 5/6 olive A: 5 YR 5/6 yellowish red	erősen csillámos, kissé porózus, kemény	—	—
KGYM 99.20.17.	edény oldaltöredéke	Km: 10 YR 4/6 dark yellowish brown 5 Y 5/6 olive B: 5 Y 6/1 light gray/gray A: 5 Y 6/1 light gray/gray	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.18.	edény oldaltöredéke	Km: 5 Y 4/4 olive B: 7.5 YR 6/4 light brown A: 7.5 YR 5/0 gray	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.19.	edény aljszár töredék	Km: 2.5 Y 4/4 olive brown 10 YR 3/4 dark yellowish brown A: 2.5 Y 5/0 gray	porózus, csillámos, apró kavicsos	PØ: — AØ: 3 cm mØ: — M: 4,6 cm	I. tábla 7.
KGYM 99.20.20.	hengerfűl töredéke	Km: 7.5 YR 5/8 strong brown A: 5 YR 7/4 pink	apró kavicsos, kissé porózus	Ø: 2 cm M: 5,5 cm	V. tábla 10.
KGYM 99.20.21.	korsó válttöredéke	Km: 2.5 Y 5/6 light olive brown B: 7.5 YR 6/4 light brown A: 7.5 YR 6/4 light brown	porózus, csillámos, kissé apró kavicsos	PØ: — AØ: — mØ: 12 cm M: 2,7 cm	V. tábla 6.
KGYM 99.20.22.	edény oldaltöredékei (5 darab)	Km: 2.5 Y 5/6 light olive brown Kf: 10 YR 3/2 very dark grayish brown B: 10 YR 8/4 very pale brown A: 10 YR 8/4 very pale brown	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.23.	edény oldaltöredéke	Km: 5 Y 5/4 olive B: 7.5 YR 5/0 gray A: 7.5 YR 5/0 gray	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.24.	edény oldaltöredéke	Km: 10 R 4/4 dark yellowish brown B: 10 R 6/6 light red A: 10 R 6/6 light red	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—

KGYM 99.20.25.	edényalj töredék	Km: 10 YR 6/8 brownish yellow B: 5 YR 6/4 light reddish brown A: 5 YR 6/4 light reddish brown	porózus, puha, erősen csillámos, kissé fehér szem- csés	PØ: — AØ: 4,1 cm mØ: 5 cm M: 1,7 cm	VI. tábla 10.
KGYM 99.20.26.	edény oldaltöre- déke	Km: 5 Y 4/3 olive B: 7.5 YR 7/4 pink A: 7.5 YR 7/4 pink	porózus, erősen csillámos, homogén	—	—
KGYM 99.20.27.	edény oldaltöre- déke	Km: 5 Y 4/4 olive B: 5 Y 5/1 gray A: 5 Y 5/1 gray	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.28.	edény oldaltöre- déke	Km: 7.5 YR 5/6 strong brown B: 7.5 YR 6/6 reddish yellow A: 7.5 YR 6/6 reddish yellow	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.29.	edény oldaltöre- déke	Km: 5 YR 5/8 yellowish red B: 5 YR 6/6 reddish yellow A: 5 YR 6/6 reddish yellow	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.30.	edény oldal töredék	Km: 7.5 YR 5/6 strong brown B: 10 R 6/8 light red A: 10 R 6/8 light red	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.31.	edényalj töredék	K: 5 YR 6/6 reddish yellow Bm: 2.5 Y 4/4 olive brown A: 5 YR 6/6 reddish yellow	homogén, po- rózus, csillámos, fehér szemcsés	PØ: — AØ: 8,6 cm mØ: 8,6 cm M: 1 cm	VI. tábla 11.
KGYM 99.20.32.	edény oldaltöre- déke	Km: 7.5 YR 6/8 reddish yellow B: 5 YR 7/6 reddish yellow A: 5 YR 7/6 reddish yellow	apró kavicsos, porózus, erősen fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.33.	edény oldaltöre- déke	Km: 2.5 Y 5/6 light olive brown B: 7.5 YR 6/4 light brown A: 7.5 YR 6/4 light brown	apró kavicsos, porózus, erősen fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.34.	edény oldaltöre- déke	Km: 2.5 Y 5/6 light olive brown B: 7.5 YR 6/4 light brown A: 7.5 YR 6/4 light brown	porózus, erősen fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.35.	hengerfűl töredék	Km: 10 YR 6/8 brownish yellow Kf: 10 YR 5/3 brown A: 5 YR 7/6 reddish yellow	csillámos, kissé fehér szem- csés, porózus, homo- gén	1,7 x 2,1 cm M: 4,5 cm	V. tábla 12.
KGYM 99.20.36.	edény aljszár töredék	Km: 5 YR 4/6 yellowish red B: 2.5 Y 5/0 gray A: 2.5 Y 5/0 gray	kemény, tömör, kissé apró kavi- csos, csillámos, fehér szemcsés	PØ: — AØ: 3 cm mØ: 3 cm M: 3,5 cm	I. tábla 6.
KGYM 99.20.37.	korsó nyaktöre- déke	KBm: 5 Y 5/6 olive A: 5 YR 7/4 pink	csillámos, porózus, homogén	PØ: — AØ: — mØ: 4,6 cm M: 4 cm	V. tábla 5.

KGYM 99.20.38.	edény oldaltöredéke	Km: 7.5 YR 3/4 dark brown B: 7.5 YR 7/6 reddish yellow A: 7.5 YR 7/6 reddish yellow	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.39.	szalagfűl töredék	Km: 5 Y 5/6 olive Kf: 10 YR 5/3 brown A: 5 YR 7/4 pink	csillámos, homogén, kissé porózus	2,4 x 1 cm M: 4,7 cm	V. tábla 7.
KGYM 99.20.40.	edényalj töredék	Km: 7.5 YR 5/8 strong brown Kf: 10 YR 3/1 very dark gray Bm: 7.5 YR 5/8 strong brown A: 7.5 YR 7/6 yellow	porózus, erősen csillámos, kissé apró kavicsos	PØ: — AØ: 13 cm mØ: 13 cm M: 2 cm	VI. tábla 9.
KGYM 99.20.41.	edény oldal töredék	K: 7.5 YR 7/4 pink Bm: 2.5 Y 5/4 light olive brown A: 7.5 YR 7/4 pink	porózus, homogén, csillámos	—	—
KGYM 99.20.42.	edény oldaltöredéke	Km: 7.5 YR 5/8 strong brown B: 5 YR 7/4 pink A: 5 YR 7/4 pink	porózus, homogén, csillámos	—	—
KGYM 99.20.43.	edény oldaltöredéke	Km: 7.5 YR 5/8 strong brown A: 10 YR 8/4 very pale brown B: 10 YR 8/4 very pale brown	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.44.	edény oldaltöredéke	Km: 10 YR 2/2 very dark brown B: 5 YR 6/6 reddish yellow A: 5 YR 6/6 reddish yellow	porózus, homogén, csillámos	—	—
KGYM 99.20.45.	edény oldaltöredéke	K: 10 YR 6/3 pale brown Bm: 5 Y 5/4 olive A: 10 YR 6/3 pale brown	porózus, csillámos, homogén	—	—
KGYM 99.20.46.	edény oldaltöredék	Km: 7.5 YR 4/4 brown/dark brown B: 7.5 YR 6/4 light brown A: 7.5 YR 6/4 light brown	porózus, csillámos, homogén	—	—
KGYM 99.20.47.	tálka oldaltöredéke	K: 5 YR 6/4 light reddish brown Bm: 7.5 YR 6/8 reddish yellow Bf: 2.5 YR 5/4 reddish brown A: 5 YR 6/4 light reddish brown	apró kavicsos, fehér szemcsés, porózus, csillámos	PØ: — AØ: — mØ: 5,5 cm M: 3 cm	I. tábla 4.
KGYM 99.20.48.	edény oldaltöredéke	Km: 10 YR 7/8 yellow B: 10 YR 7/4 very pale brown A: 10 YR 7/4 very pale brown	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.49.	edény oldaltöredéke	Km: 7.5 YR 5/8 strong brown B: 5 YR 6/4 light reddish brown A: 5 YR 6/4 light reddish brown	porózus, csillámos, homogén	—	—
KGYM 99.20.50.	edény oldaltöredéke	Km: 2.5 Y 4/4 olive brown B: 5 YR 7/4 pink A: 5 YR 7/4 pink	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.51.	szalagfűl töredék	Km: 5 Y 5/6 olive A: 7.5 YR 6/0 light gray/gray	porózus, erősen kavicsos, erősen fehér szemcsés	2,9 x 1,3 cm M: 5,2 cm	V. tábla 8.
KGYM 99.20.52.	fonottfűl töredék	Km: 7.5 YR 5/8 strong brown Kf: 2.5 YR 5/4 reddish brown A: 5 YR 6/4 light reddish brown	kissé porózus, homogén, kissé fehér szemcsés	Ø: 1,5 cm M: 4,7 cm	V. tábla 11.

KGYM 99.20.53.	edényalj töredék	KBm: 5 YR 6/8 reddish yellow 5 Y 5/6 olive A: 7.5 YR 7/4 pink	kemény, porózus, kissé csillámos	PØ: — AØ: 9 cm mØ: 11 cm M: 1,5 cm	VI. tábla 7.
KGYM 99.20.54.	edény oldaltöre- déke	Km: 10 YR 4/6 dark yellowish brown B: 10 YR 5/1 gray A: 10 YR 5/1 gray	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.55.	edény oldaltöre- déke	Km: 5 Y 4/4 olive B: 5 Y 6/1 light gray/gray A: 5 Y 6/1 light gray/gray	porózus, homogén, fehér szemcsés	—	—
KGYM 99.20.56.	edény oldaltöre- déke	Km: 10 YR 6/8 brownish yellow A: 7.5 YR 7/6 reddish yellow B: 7.5 YR 7/6 reddish yellow	porózus, csillámos	—	—
KGYM 99.20.57.	edény oldaltöre- déke	Km: 5 YR 3/4 dark reddish brown Kf: 10 R 5/3 weak red B: 2.5 YR 5/0 gray A: 2.5 YR 5/0 gray	porózus, csillámos, kemény	—	—
KGYM 99.20.58.	edény oldaltöre- déke	Km: 7.5 YR 4/6 strong brown Bf: 2.5 YR 5/8 red A: 2.5 YR 6/6 light red	apró kavicsos, porózus, csillá- mos, kissé fehér szem- csés	—	—
KGYM 99.20.59.	korsó peremtöre- redéke	Km: 2.5 Y 5/4 light olive brown Bf: 2.5 YR 5/4 reddish brown A: 7.5 YR 4/0 dark gray	kemény, tömör, fehér szemcsés, kissé csillámos	PØ: 9,4 cm AØ: — mØ: 9,4 cm M: 2,4 cm	V. tábla 2.
KGYM 99.20.60.	tálperem töredék	K: 10 YR 7/3 very pale brown Bm: 5 Y 5/6 olive A: 10 YR 7/3 very pale brown	nagyon porózus, nagyon apró kavi- csos, kemény	PØ: 42 cm AØ: — mØ: 42 cm M: 2,6 cm	III. tábla 2.
KGYM 99.20.61.	tál perem töredék	KBm: 10 YR 4/6 dark yellowish brown A: 5 YR 7/6 reddish yellow	porózus, kissé apró kavi- csos, erősen fehér szemcsés	PØ: 26 cm AØ: — mØ: 26 cm M: 1,6 cm	II. tábla 2a.
KGYM 99.20.62.	tálalj töredék	Kf: 2.5 YR 6/4 light reddish yellow Bm: 10 YR 4/6 dark yellowish brown A: 5 YR 7/6 reddish yellow	porózus, kissé apró kavi- csos, erősen fehér szemcsés	PØ: — AØ: 16 cm mØ: 16 cm M: 1 cm	II. tábla 2b.
KGYM 99.20.63.	edényalj töredék	KA: 10 YR 7/3 very pale brown Bm: 10 YR 5/6 yellowish brown 5 Y 6/8 olive yellow Bf: 10 YR 4/3 brown/dark brown	porózus, kavi- csos, fehér szemcsés, csillámos	PØ: — AØ: 7,8 cm mØ: 12 cm M: 7,6 cm	VI. tábla 6.
KGYM 99.20.64.	tálkaalj töredék	Kf: 7.5 YR 6/4 light brown Bm: 10 YR 5/4 yellowish brown A: 7.5 YR 6/0 light gray/gray	kissé porózus, apró kavicsos, erősen csillámos	PØ: — AØ: 5 cm mØ: 9,5 cm M: 3,7 cm	I. tábla 5.

KGYM 99.20.65.	edényalj törödék	Km: 2.5 Y 5/4 light olive brown Kf: 10 YR 5/6 yellowish brown B: 7.5 YR 7/4 pink A: 7.5 YR 7/4 pink	porózus, csillá- mos, apró kavicsos, fehér szemcsés	PØ: — AØ: 8,2 cm mØ: 10,7 cm M: 4,6 cm	VI. tábla 4.
KGYM 99.20.66.	tálperem törödék	Kf: 2.5 YR 5/4 reddish brown Bm: 10 YR 5/8 yellowish brown A: 10 YR 7/3 very pale brown	porózus, kavi- csos, fehér szemcsés, csillámos	PØ: 27,3 cm AØ: — MØ: 29 cm M: 3,8 cm	III. tábla 4.
KGYM 99.20.67.	tálka törödék profil	Kf: 2.5 YR 5/2 weak red Bm: 2.5 Y 5/6 light olive brown A: 7.5 YR 6/2 pinkish gray	kissé porózus, apró kavicsos, csillámos	PØ: 17,8 cm AØ: 10,6 cm mØ: 17,8 cm M: 3,7 cm	III. tábla 3.
KGYM 99.20.68.	tál perem- és oldal- törödéke	K: 7.5 YR 7/4 pink Bm: 10 YR 6/8 brownish yellow Bf: 2.5 YR 6/6 light red A: 7.5 YR 7/4 pink	porózus, csillámos, apró kavicsos	PØ: 28 cm AØ: 16,5 cm mØ: 28 cm M: 7 cm	III. tábla 5.
KGYM 99.20.69.	edényalj törödék	KBm: 10 YR 4/6 dark yellowish brown 10 YR 6/6 brownish yellow A: 2.5 YR 4/0 dark gray 5 YR 7/4 pink	erősen csillámos, fehér szemcsés, porózus, homo- gén	PØ: — AØ: 10,5 cm mØ: 17 cm M: 3 cm	VI. tábla 1.
KGYM 99.20.70.	korsó peremtö- redéke	KBm: 2.5 Y 5/4 light olive brown 2.5 Y 5/6 light olive brown A: 2.5 Y 4/0 dark gray 2.5 Y 8/0 white	kissé porózus, erősen csillámos, fehér szemcsés	PØ: 7 cm AØ: — mØ: 7 cm M: 2,2 cm	V. tábla 1.
KGYM 99.20.71.	edény peremtö- redéke	Km: 10 YR 7/8 yellow Bf: 2.5 YR 6/6 light red B: 7.5 YR 7/4 pink A: 7.5 YR 7/4 pink	porózus, csillá- mos, erősen fehér szemcsés, apró kavicsos	PØ: 9,9 cm AØ: — mØ: 11,9 cm M: 4 cm	IV. tábla 1.
KGYM 99.20.72.	táltörödék profil	Kf: 2.5 YR 5/4 reddish brown Bm: 7.5 YR 4/4 brown/strong brown 10 YR 4/6 dark yellowish brown A: 7.5 YR 7/4 pink	apró kavicsos, csillámos, porózus	PØ: 22 cm AØ: 14 cm mØ: 22 cm M: 5,3 cm	II. tábla 1.
KGYM 99.20.73.	fazék peremtö- redéke	K: 2.5 YR 6/4 light reddish brown Bm: 7.5 YR 5/6 strong brown A: 2.5 YR 6/4 light reddish brown	csillámos, fehér szemcsés, porózus	PØ: 12 cm AØ: — mØ: 13,3 cm M: 3,5 cm	IV. tábla 4.
KGYM 99.20.74.	korsó peremtö- redéke	Km: 7.5 YR 6/8 reddish yellow 7.5 YR 5/8 strong brown B: 5 YR 7/6 reddish yellow A: 5 YR 7/6 reddish yellow	porózus, csillá- mos, kissé apró ka- vicsos	PØ: 8,6 cm AØ: — mØ: 8,6 cm M: 5,5 cm	V. tábla 4.

KGYM 99.20.75.	edényalj töredék	Km: 7.5 YR 5/6 strong brown B: 5 YR 7/6 reddish yellow A: 5 YR 7/6 reddish yellow	porózus, csillá- mos, apró kavicsos, erősen fehér szemcsés	PØ: — AØ: 9,5 cm mØ: 12,5 cm M: 3,2 cm	VI. tábla 5.
KGYM 99.20.76.	edény peremtö- redéke	Km: 10 YR 4/6 dark yellowish brown B: 7.5 YR 7/6 reddish yellow A: 7.5 YR 7/6 reddish yellow	apró kavicsos, fehér szemcsés, csillámos, po- rózus	PØ: 11,5 cm AØ: — mØ: 14,1 cm M: 5,7 cm	IV. tábla 2.
KGYM 99.20.77.	tál perem- és oldal- töredéke	K : 10 R 5/4 weak red Bm: 5 YR 5/6 yellowish red 5 YR 5/8 yellowish red A: 5 YR 6/6 reddish yellow	porózus, csillá- mos, fehér szemcsés, erősen apró kavicsos	PØ: 20,8 cm AØ: — mØ: 20,8 cm M: 3,5 cm	III. tábla 1.
KGYM 99.20.78.	korsó peremtö- redéke	Km: 7.5 YR 5/8 strong brown Bm: 7.5 YR 5/8 strong brown A: 5 YR 5/6 yellowish red	apró kavicsos, porózus, csillá- mos, erősen fehér szemcsés	PØ: 5,4 cm AØ: — mØ: 6,3 cm M: 5,8 cm	V. tábla 3.
KGYM 99.20.79.	tálka peremtö- redéke	Kf: 5 YR 7/6 reddish yellow 5 YR 5/3 reddish brown Bm: 10 YR 5/6 yellowish brown A: 5 YR 7/4 pink	homogén, tö- mör, kissé porózus	PØ: 14 cm AØ: — mØ: 14 cm M: 4 cm	I. tábla 2.
KGYM 99.20.80.	tálka peremtö- redéke	K: 7.5 YR 7/4 pink Kf: 2.5 YR 5/4 reddish brown Bm: 2.5 Y 5/6 light olive brown A: 7.5 YR 7/6 reddish yellow	homogén, csil- lámos, kissé apró kavi- csos, erősen fehér szemcsés	PØ: 14 cm AØ: — mØ: 14cm M: 3,5 cm	I. tábla 1.
KGYM 99.20.81.	tálka peremtö- redéke	K: 7.5 YR 6/6 reddish yellow Kf: 2.5 YR 6/4 light reddish brown Bm: 10 YR 6/4 light yellowish brown A: 7.5 YR 6/6 reddish yellow	kemény, tömör, apró kavicsos, csillámos, po- rózus	PØ: 13,9 cm AØ: — mØ: 13,9 cm M: 3,7 cm	I. tábla 3.
KGYM 99.20.82.	fazék peremtö- redéke	K: 5 YR 6/6 reddish yellow Km: 2.5 YR 5/6 red B: 5 YR 6/6 reddish yellow A: 5 YR 6/6 reddish yellow	kissé apró kavi- csos, erősen csillámos, porózus, fehér szemcsés	PØ: 14 cm AØ: — mØ: 16,3 cm M: 4,2 cm	IV. tábla 5.
KGYM 99.20.83.	fazék peremtö- redéke	Km: 10 YR 4/6 dark yellowish brown Bf: 2.5 YR 5/4 reddish brown A: 2.5 YR 5/0 gray 10 YR 7/6 yellow	porózus, csillá- mos, apró kavicsos, erősen fehér szemcsés	PØ: 15 cm AØ: — mØ: 15,7 cm M: 3,3 cm	IV. tábla 3.

RÖVIDÍTÉSEK:

K = az edény külső része;
m = mázas;
AØ = aljátmérő;

KGYM = Komáromi Klapka György Múzeum Római Gyűjteménye;
B = az edény belső része; A = anyaga;
f = festett; PØ = peremátmérő;
mØ = max. mérhető átmérő; M = max. mérhető magasság.

Irodalom

BÁNKI 1992

Bánki, Zs.: Beiträge zum pannonischen spätrömischen glasierten Siedlungsmaterial.
In: KOVÁCS 1992, 36-44.

BARKÓCZI 1949

Barkóczi L.: A brigetioi tábor és canabae topografiája. *AntHung* 3 (1949) 67-77.

BARKÓCZI 1951

Barkóczi L.: Brigetio. *DissPann Ser. II. No 22.* Budapest 1951.

BARKÓCZI 1960

Barkóczi L.: Későrómai temető Pilismaróton. – Ein spätrömisches Gräberfeld in Pilismarót. *FA* 12 (1960) 111-132.

BARKÓCZI 1968

Barkóczi L.: Négy későrómai sír Brigetioból. *KMMK* 1 (1968).

BARKÓCZI 1988

Barkóczi, L.: Pannonische Glasfunde in Ungarn. *Studia Archaeologica IX.* Budapest 1988.

BARKÓCZI 1992

Barkóczi, L.: Frühromische glasierte Keramik in Ungarn. In: KOVÁCS 1992, 7-35.

BERTACCHI 1976

Bertacchi, L.: La ceramica invetriata di Carlino. *Aquileia Nostra* 47 (1976) 181-194.

BJELAJAC 1995

Bjelajac, Lj.: Late Roman glazed pottery in Singidunum (Moesia I). *RCRF Acta* 34, 1995 (1996) 33-38.

BÓNIS 1970

Bónis É.: A brigetioi sávós kerámia. *FA* 21 (1970) 71-90.

BÓNIS 1975

Bónis É.: A brigetioi katonaváros fazekastelepei. *FA* 26 (1975) 71-91.

BÓNIS 1976

Bónis É.: Edényraktár a brigetioi katonaváros fazekastelepén. *FA* 27 (1976) 71-88.

BÓNIS 1977a

Bónis, É.: Die Militärtöpfereien aus Brigetio. RCRF Acta 17-18 (1977) 192-203.

BÓNIS 1977b

Bónis, É.: Das Töpferviertel am Kurucdomb von Brigetio. FA 28 (1977) 105-142.

BÓNIS 1979

Bónis, É.: Das Töpferviertel „Gerhát“ von Brigetio. FA 30 (1979) 99-155.

BÓNIS 1980

Bónis, É.: Pottery in the late imperial period. In: LENGYEL – RADAN 1980, 365-367 és 376-377, Fig. 67.

BÓNIS 1990a

Bónis É. – Gabler D.: Fazekasság. In: MÓCSY – FITZ 1990, 166-184.

BÓNIS 1990b

Bónis É.: A mázas kerámia Pannoniában. Előzmények és gyártási központok. – Glasierte Keramik in Pannonien. Entwicklungsgang und Erzeugungszentren. AÉ 117 (1990) 24-38.

BÓNIS 1991

Bónis, É.: Glasierte Keramik der Spät Römerzeit aus Tokod. ActaArchHung 43 (1991) 87-150.

BRUKNER 1981

Brukner, O.: Rimska Keramika u Jugoslovenskom delu Provincije donje Pannonije. Dissertationes et Monographiae. Beograd 1981.

BURGER 1966

Burger, A.: The late Roman cemetery at Ságvár. ActaArchHung 18 (1966) 99-234.

BURGER 1979

Burger, A.: Das spätrömische Gräberfeld von Somogyzil. FAH Budapest 1979.

BÜLOW 2000

Bülow, G. von: Anmerkungen zur Keramik aus dem spätantiken Limeskastell Iatrus (Moesia secunda). RCRF Acta 36 (2000) 211-216.

CVJETIĆANIN 1995

Cvjetiĉanin, T.: Late Roman glazed pottery from the Iron Gate Region (Dacia Ripensis). RCRF Acta 34 (1995) 29-.

CSUPOR 1998

Csupor J. - Csuporné Angyal Zs.: Fazekaskönyv. Budapest 1998.

DOMBAY 1957

Dombay J.: Későrómai temetők Baranyában. – Spätrömische Gräberfelder im Komitat Baranya. JPMÉ 1957, 181-330.

DUMA 1961

Duma Gy.: Újabb vizsgálatok a kerámiai anyagokban történő szénkiválással kapcsolatban. – Newer Investigations on Carbon Decomposition in Pottery Clays. Építőanyag 13 (1961) 442-453.

DUMA 1962

Duma Gy.: Szénbeépüléssel készült mázatlan fekete kerámiák színének alakulása. – Color Change in Unglazed Black Ceramic Produced by Carbon Incorporation. Építőanyag 14 (1962) 463-470.

DUMA 1963

Duma, Gy.: Der Brand von unglasierten schwarzen Tonwaren in Töpferöfen. Acta Ethnographica XII. (1963) 367-405.

DUMA 1980

Duma, Gy.: Glazed pottery. In: LENGYEL – RADAN 1980, 465-466.

DUMA 1981

Duma, Gy.: Brennöfen für Schwarzkeramik. In: HORST 1981, 195-202.

DUMA – GALGÓCZI 1962

Duma Gy. – Galgóczi B.: A kerámiai anyagokban történt szénkiválás és szénbeépülés elméleti alapjai. – Theoretical Principles of Carbon Deposition and Carbon Incorporation in the Material of Ceramics. Bányászati és Kohászati Intézet Közleményei 2 (1962) 205-215.

FÜLEP 1977

Fülep, F.: Roman cemeteries on the territory of Pécs. FAH Budapest 1977.

GABLER 1982

Gabler, D.: „Nordafrikanische sigillaten” in Pannonien. Terra sigillata nordafricana in Pannonia. Savaria 16 (1982) 313-333.

GABLER 1989

Gabler, D. (ed.): The Roman Fort at Ács-Vaspuszta (Hungary) on the Danubian Limes. BAR International Series 531 (I-II) 1989.

GABLER – OTTOMÁNYI 1990

Gabler D. – Ottományi K.: Késő római házak Szakályban. *AÉ* 117 (1990) 161-188.

GOSE 1950

Gose, E.: Gefässtypen der römischen Keramik im Rheinland. *BjB Beih.* 1 (1950).

GRÜNEWALD 1979

Grünewald, M.: Die Gefäßkeramik des Legionslagers von Carnuntum (Grabungen 1968-1974). *RLiÖ* 29, Wien 1979.

HORST 1981

Horst, Kl. von (Hrsg.): Berichte und Referate des 13. Internationalen Hafnerer-Symposiums 1980 in Sibiu-Pltiniș. Sibiu 1981.

KISS 1981

Kiss, A.: Funde aus dem 5-6. Jh. im Gebiet von Brigetio. *FA* 32 (1981) 191-210.

KOVÁCS 1992

Kovács, P. (Red.): Glasierte Keramik in Pannonien. *A Szent István Király Múzeum Közleményei D. sorozat* 212. sz. Székesfehérvár 1992.

KREKOVIČ 1998

Krekovič, E.: Römische Keramik aus Gerulata. *Studia Archaeologica et Mediaevalia* 4 (1998).

KUZMANOV 1998

Kuzmanov, G.: Spätantike glasierte Keramik aus Bulgarien. *Arch. Bulgarica* 2 (1998) 81-96.

KUZMANOV 2000

Kuzmanov, G.: Late Roman glazed pottery from Bulgaria. *RCRF Acta* 36 (2000) 225-234.

LÁNYI 1972

Lányi, V.: Die spätantiken Gräberfelder von Pannonien. *ActaArchHung* 24 (1972) 53-213.

LÁNYI 1981a

Lányi, V.: Die graue spätromische Keramik von Tokod. In: *MÓCSY* 1981, 73-221.

LÁNYI 1981b

Lányi, V.: Das spätromische Gräberfeld. In: *MÓCSY* 1981, 169-221.

LENGYEL – RADAN 1980

Lengyel, A. – Radan, G. T. B. (eds.): *The Archaeology of Roman Pannonia*. Budapest 1980.

LIESEN – PIRLING 1998

Liesen, B. – Pirling, R.: *Glasierte spätrömische Keramik aus Krefeld-Gellep*. Mit einem Beitrag von G. Schneider. *Germania* 76 (1998) 721-746.

MÓCSY 1981

Mócsy, A. (Hrsg.): *Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod*. Budapest 1981.

MÓCSY – FITZ 1990

Mócsy A. – Fitz J. (szerk.): *Pannonia régészeti kézikönyve*. Budapest 1990.

NÁDORFI 1992

Nádorfi, G.: *Glasierte Keramik in den spätrömischen Gräberfeldern Pannoniens*. In: KOVÁCS 1992, 45-51.

OTTOMÁNYI 1996

Ottományi, K.: *Eine Töpferwerkstatt der spätrömischen Keramik mit Glättverzierung in Pilismarót-Malompaták*. *ActaArchHung* 48, 1996, 71-135.

OTTOMÁNYI 1989

Ottományi, K.: *Late Roman Pottery, Glazed Pottery*. In: GABLER 1989, *Catalogue of the finds* 378-383, Nr. 475-534; 494-496, 536-540.

OTTOMÁNYI 1991

Ottományi K.: *Késő római kerámia a leányfalui őrtoronyból*. *StudCom* 22 (1991) 5-144.

OTTOMÁNYI 1997

Ottományi, K.: *Late Roman pottery in the Dunabogdány camp*. *Antaeus* 24 (1997-98) 333-373.

OTTOMÁNYI 1998

Ottományi K.: *Késő római kerámiagyártás a Dunakanyarban. – Spätrömische keramische Produktion im Donau-Knie. Kutatások Pest megyében. Tudományos konferencia. – Wiss. Tagung über die Untersuchungen im Komitat Pest. Pest Megyei Múz. Füzetek* 5 (1998) 25-47.

OTTOMÁNYI 2004

Ottományi K.: A Budakalász-Luppa csárdai őrtorony késő római kerámiája. StudCom 28 (2004) 265-295.

PAULOVICS 1934

Paulovics I.: Újabb kutatás a brigetioi (szőnyi) római táborban és annak környékén. AÉ 47 (1934) 134-140.

PAULOVICS 1941

Paulovics, I.: Funde und Forschungen in Brigetio (Szöny) Laureae Aquincenses II. DissPann Ser. 2 Nr. 11. (1941) 118-164., Tab. XIII-XXVIII.

PETZNEK 1997

Petznek, R.: Römerzeitliche Gebrauchskeramik aus Carnuntum. Ausgrabungen des Bundesdenkmalamtes 1971 bis 1972. Teil 1. Carnuntum Jahrbuch 1997, 167-323.

PETZNEK 1998

Petznek, R.: Römerzeitliche Gebrauchskeramik aus Carnuntum. Ausgrabungen des Bundesdenkmalamtes 1971 bis 1972. Teil 2. Carnuntum Jahrbuch 1998, 261-404.

PÓCZY 1947

Póczy K.: Brigetioi kerámia. Kézirat. Budapest 1947.

PÓCZY 1957

Póczy, K.: Keramik. Intercisa II. ArchHung 36 (1957) 29-139.

PÓCZY 1958

Póczy, K.: Die Keramik von Brigetio (1947). Régészeti Dolgozatok – Dissertationes Archaeologicae 1 (1958) 89-91.

RADNÓTI 1938

Radnóti A.: A pannóniai római bronzedények. – Die römischen Bronzgefäße von Pannonien. DissPann II/6. 1938.

ROTH-RUBI 1981

Roth-Rubi, K.: Die glasierte Keramik der Spätantike in der Schweiz. Gornata di studio sulla ceramica invetriata. Como 1981.

ROTH-RUBI 1990

Roth-Rubi, K.: Spätantike Glanztonkeramik im Westen des römischen Imperiums. Ein Beitrag zur Leistungsfähigkeit der Wirtschaft in der Spätantike. BRGK 71 (1990) 905-97.

RUPRECHTSBERGER 1999

Ruprechtsberger, E. M.: Das spätantike Gräberfeld von Lentia (Linz). Ausgrabung Tiefer Graben/Flügelhofgasse. RGZM Monogr. 18, Mainz 1999. [56-62: Gefäßkeramik als Beigaben]

SÁGI 1954

Sági K.: Temetők. Intercisa I. ArchHung 33 (1954) 43-100.

SÁGI 1981

Sági, K.: Das römische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó. FAH Budapest 1981.

SÉNÉCHAL 1975

Sénéchal, R.: Céramique commune d' Alésia: les cruches. Centre de Recherches sur les Techniques Gréco-Romaines, No 5. Université de Dijon 1975.

SOPRONI 1978

Soproni, S.: Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Budapest 1978.

SZÁMADÓ 1992

Számadó E.: Brigetio kutatástörténete. KEMMK 5 (1992) Tata 1997, 149-174.

SZŐNYI 1979

Szőnyi E.: Arrabona késő római temetői I. Vasútállomás környéki temető. Arrabona 21 (1979) 5-57.

SZŐNYI 1984

Szőnyi, E. T.: Die Keramik des 4. und 5. Jahrhunderts n. Chr. aus Arrabona. Archaeologia Austriaca 68 (1984) 345-350.

TOPÁL 2003

Topál, J.: Roman Cemeteries of Aquincum, Pannonia. The Western Cemetery (Bécsi Road) II. Budapest 2003.

TÜRR 1951

Türr E. I.: Sörházkert Temető. Kézirat. Budapest 1951.

ZSIDI 1987

Zsidi P.: A Budapest XI. kerületi Gazdagréten feltárt 4-5. századi temető. – Das auf dem Gazdagrét (Budapest XI. Bez.) erschlossene Gräberfeld aus dem 4-5. Jahrhundert. CommArchHung 1987, 45-72.

Spätromische glasierte Keramik aus dem Legionslager von Brigetio

Mihály Miklósi Szőke


Im Sommer und Herbst 1998 wurden die Kommunalwerke des auf dem südwestlichen Teil des Legionslagers von Brigetio erbauten Wohnparks ausgebaut. Parallel mit den Bauarbeiten wurde eine Rettungsgrabung geführt und dabei kamen im bedeutenden Anzahl römische Keramiken ans Tageslicht. In dieser Abhandlung führen wir die spätromischen glasierten Keramikbruchstücke vor.

Bei der Rettungsgrabung von 1998 kamen 83 spätromische glasierte Keramikbruchstücke zum Vorschein. Von diesen wurden 43 gezeichnet und kann 24 nach Form und Verzierung typologisch bestimmt werden.


Angesichts des Formschatzes und der Glasierung erinnern diese Bruchstücke an das Material der grossen Keramikherstellungszentren wie Gorsium, Aquincum, Intercisa, aber stark unterscheiden sich von dem bisher veröffentlichten Material der spätromischen Wachtürme.

Die vorgeführten glasierten Keramikbruchstücke kann man aufgrund der archäologischen Analogien ins letzte Viertel des 4. Jahrhunderts datieren.


Die letzte Zerstörungsschicht des Lagers ist aus der Zeit nach dem Tod von Kaiser Valentinian, was das letzte Viertel des 4. Jahrhunderts bedeutet.




I. tábla: 1-5. Talpszár nélküli csészék 6-7. Talpszártörödékek




II. tábla: 1-2. Horpaszrott oldalú tányérok




III. tábla: 1. Kihajló peremű tányér 2. Nagyméretű tál 3-5. Behúzott peremű tányérok



IV. tábla: 1. Vastagított peremű fazék 2-5. Kihajló peremű fazekak



V. tábla: 1. Kihajló peremű korszó 2. Tagolt peremű korszó 3. Egyenes peremű korszó 4. Gallérpárnás korszó
5-6. Korszó oldaltöredékek 7-12. Korszó fültöredékek



VI. tábla: 1-11. Edényalj töredékek